

**IDONEITA' ALL'IMPIEGO
NORMA UNI 11021:2002**

Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti
Requisiti e metodi di prova
In riferimento ai rapporti di prova Prot.n°LF29884,LF29885,LF29886 del 15/11/2021 e
Prot.n°LF26623,LF26625,LF26626,LF26627,LF26628 del 28/07/21 :

MAGMITE					
n°	Prova	Metodo di misura	Valore misurato	Valore specificato	Risultato

Requisiti essenziali

7.1	Presa di sporco	UNI10792	2,02	$\Delta L \leq 3,0$	PASSA
7.2	Cessione di odore	Appendice A	1,0	$\leq 1,0$	PASSA ¹

Requisiti particolari

8.1	Resistenza al lavaggio	UNI 10560	> 5000	> 5000	PASSA
8.2	Pulibilità	Appendice B	0,37	$\Delta E \leq 3,0$	PASSA
8.3	Resistenza alla muffa	Appendice C	1	$\leq 1,0$	PASSA
8.4	Resistenza a particolari agenti di lavaggio	UNI EN ISO2812-1 (metodo 3)	Nessuna alterazione Detergenti A,B e C	Nessuna alterazione Detergenti A,B e C	PASSA
8.5	Resistenza agli agenti di disinfezione	UNI EN ISO2812-1 (metodo 3)	Nessuna alterazione Detergente D	Nessuna alterazione Detergente D	PASSA
8.6	Resistenza allo sbalzo termico	Appendice D	Nessuna alterazione	Nessuna alterazione	PASSA

NOTA¹: Prova superata dopo essiccazione di 7 giorni a 23±2°C e 50±5% U.R.

IDONEITA' ALL'IMPIEGO

Il prodotto "MAGMITE" è idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. Il prodotto deve essere lasciato essiccare per 7 giorni a 23±2°C e 50±5% U.R. prima di immettere alimenti nell'ambiente.

In particolare il prodotto :

- Idoneo per pareti, soffitti e per le superfici per le quali è richiesta la resistenza sia al lavaggio, sia alla muffa.
- Può essere lavato con:
 - Detergente A - Cloroattivo
 - Detergente B - Sgrassante alcalino
 - Detergente C - Disincrostante acido
- Idoneo per superfici che devono essere disinfettabili , utilizzando detergente D (disinfettante generico)
- Idoneo per celle frigorifere

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola