

COMMITTENTE: Lasped Engineering Service S.r.l.
INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo,1 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)

CAMPIONE: MAGMITE

n° Commessa 22650FE/21

Prot. n° rev 0 del

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo

Metodi di prova - Resistenza agli attacchi chimici severi - UNI EN 13529

N.	Dimensioni (mm)	Spessore coating (µm)	Liquido di prova	Giorni di contatto	Alterazioni al termine dell'esposizione	Durezza UNI EN ISO 868 (Shore D)
1	300*300*100	3000	Acqua per piscina	nessuno	-	87
2	300*300*100	3000		3	-	87
3	300*300*100	3000		28	-	87

Liquido di prova: Acqua per piscina costituita da: acqua deionizzata , tricloroisocianurato dosato a 10g per m³
ed antialga dosato a 0,5 l ogni 100m³

NOTE:
Le prove si sono svolte su campioni confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica .
Stagionatura: secondo UNI EN 12190 Appendice A per le malte tipo PCC.
Supporto: piastre in calcestruzzo 300*300*100 mm tipo C (0,45) EN 1766 .
Il valore di durezza è stato determinato dopo 24 ore dalla rimozione del liquido di prova come media di 5 misure.

Codice interno strumentazione utilizzata: 1603 - 381 - 341 -740 - 999.

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola