

COMMITTENTE: Lasped Engineering Service S.r.l.
INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo,1 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)

CAMPIONE: MAGMITE

Commessa n° 22650FE/21

PROT. N. rev.0 del

**LAPIDEI AGGLOMERATI - METODI DI PROVA - DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
CHIMICA - UNI EN 14617-10**

Resistenza chimica	N° campione	Tempo di contatto	Angolo di misurazione	Valore di riferimento	Misura dopo contatto	Classe
Soluzione di acido cloridrico	1	1 ora	60°	5	5	C4
Soluzione di acido cloridrico	2	8 ore	60°	5	5	C4
Soluzione di idrossido di sodio	3	1 ora	60°	5	5	C4
Soluzione di idrossido di sodio	4	8 ore	60°	5	5	C4

NOTE:

Le prove si sono svolte su campioni confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica .

Stagionatura: secondo UNI EN 12190 Appendice A per le malte tipo PCC.

Soluzione di acido cloridrico : soluzione acquosa di acido cloridrico al 50% (V/V), preparata da una soluzione N di acido cloridrico.

Soluzione di idrossido di sodio : soluzione acquosa di idrossido di sodio al 50% (V/V), preparata da una normale soluzione in acqua di idrossido di sodio non carbonato.

Apparecchiatura : Glossmetro conforme ad UNI EN 14617-10 con angolo di misurazione 20 e 60°.

I valori di riflessione espressi sono calcolati sulla media di n°5 determinazioni per campione.

Data di esecuzione della prova: 01/07/21

Codice interno strumentazione utilizzata: 197

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola