

COMMITTENTE: Lasped Engineering Service S.r.l.
INDIRIZZO: Via Ugo Foscolo,1 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)

CAMPIONE: MAGMITE

Commessa n° 22650FE/21
Prot. n°

rev. 0 del

**Pitture e Vernici - Metodo per la determinazione della pulibilità di pitture e vernici
UNI 11021 APPENDICE B**

Prova n°	Dimensioni provini (mm)	Spessore (μm)	Variazione di colore (ΔE)
1	430 * 160	3000	0,37

Scala di Valutazione :

In base alla norma UNI11021 la prova NON è superata quando il valore di ΔE non è $\leq 3,0$.

Esito della prova: superata .

NOTE:

Le prove si sono svolte su campioni confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica.

Stagionatura: secondo UNI EN 12190 Appendice A per le malte tipo PCC.

Prova eseguita dopo essiccamento di 28 giorni a $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ e $50\pm 5\%$ U.R.

Codice interno strumentazione utilizzata : 1603 - 413 - 416

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola